3M™ Finesse-it™ Polish Ultra Fine 60168

Physikalische Eigenschaften

Behälter	Flasche (1,0 l)
Flammpunkt	> 96,2° C
Farbe	weiß
Konsistenz	dickflüssig, cremig
Viskosität	6 (kinematisch)
pH-Wert	7,0 – 9,0
Spezifisches Gewicht	ca. 0,96 – 0,99 kg / Flasche

Beschreibung

3M™ Finesse-it™ Polish Ultra Fine wurde speziell entwickelt, um feinste Kratzer auszupolieren und Wirbel und Schleier bei empfindlichen Klarlacken zu entfernen.

Eigenschaften

- Wasserbasierend
- Enthält keine Silikone
- Ultrafeines Material
- Leicht zu entfernen

Anwendungsbereiche

3M™ Finesse-it™ Polish Ultra Fine ist besonders geeignet für das Auspolieren leichter Wirbel und Schleier bei der Reparatur lackierter Oberflächen.

Anwendungsempfehlung

Um das Auftreten von Verfärbungen und Schleiern auf der Oberfläche zu vermeiden, wird empfohlen, sich an die Vorgaben und Hinweise des Lackherstellers in Bezug auf Lackauftrag und /oder Aushärtung zu halten.

3M™ Finesse-it™ Polish Ultra Fine 60168

Gebrauchsanweisung

Um beste Arbeitsergebnisse zu erzielen, wird der Einsatz von pneumatischen und elektrischen Exzenter-Poliermaschinen in Verbindung mit 3M-Zubehör empfohlen.

1. Setzen Sie ausreichend Polierpaste ein, um die reparierende Fläche während des Polierens feucht zu halten.
2. Benetzen Sie das Poliermedium gleichmäßig und vollflächig mit Polierpaste, bevor Sie die Maschine starten.
3. Starten Sie die Maschine mit aufgesetztem Poliermedium und beginnen Sie den Poliervorgang mit mittlerem Druck.
4. Reduzieren Sie den Druck in den letzten 2 – 3 Sekunden des Polierens und beenden Sie den Vorgang, sobald die Wirbel und Schleier auspoliert sind. Lassen Sie die Polierpaste nicht antrocknen.
5. Entfernen Sie die Rückstände mit einem weichen und trockenen Tuch.

Bitte beachten Sie: Eventuell auftretende Spritzer auf benachbarten Oberflächenbereichen bitte sofort mit einem weichen, nachgiebigen Tuch entfernen.

Produkt nicht verdünnen – um die bestmögliche Arbeitsleistung zu erzielen.
Achtung: Paste ist im gefrorenen oder auftauenden Zustand nicht gebrauchsfähig.
Gebinde bitte vor Gebrauch schütteln.

Lagerung und Haltbarkeit

Lagerung bei Raumtemperatur, vor Frost schützen.
Bei Lagerung unter den empfohlenen Bedingungen in ungeöffneten Originalbehältern hat dieses Produkt eine Gebrauchsdauer von 36 Monaten, gerechnet vom Herstelldatum.

Sicherheitshinweise

3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?
Telefon: 0 21 31 / 14 20 42
Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
http://www.3M.com/de
email: schleifen.de@3m.com